



EXTRA
BLANCO FLEXIBLE

ANTI-SALITRE

FICHA TÉCNICA

► PEGAMENTO INKA FLEXIBLE

Formulado exclusivamente a base a cemento blanco (según NTP 334.009), agregados seleccionados de calidad (según ASTM C 33), aditivos y polímeros sintéticos de alta performance, elaborado en nuestra moderna planta de morteros de alta tecnología con equipo para el secado de materias primas, que asegura la calidad del mortero, este proceso cuenta con un riguroso sistema de control de calidad.

Su dosificación altamente enriquecida con cemento Portland blanco de alta calidad y mejorada trabajabilidad le darán a sus acabados la durabilidad que su obra exige.

► CARACTERÍSTICAS

El pegamento Inka Flexible le permite enchapar sobre todo tipo de superficie rígida o flexible, y está especialmente diseñado para colocar sus acabados cerámicos y porcelanatos de baja y muy baja absorción, además de poder colocar sobre enchapes existentes, recomendado para interiores y exteriores.

Este producto cumple con las especificaciones de la Norma ISO 13007 la cual exige los más altos estándares europeos.

Por ello, es una gran alternativa para lograr mayores y mejores soluciones a sus proyectos de construcción.

► USOS

Se emplea como adhesivo para la instalación de mayólicas y revestimientos cerámicos sobre superficies flexibles de drywall, fibrocemento, madera y superficies rígidas de cemento, concreto y ladrillo.

Para uso de enchape de piscinas, saunas, cocheras, terrazas, fachadas, salas, comedores, dormitorios, cocinas, baños, salones, oficinas y otras aplicaciones.

Ideal para colocar las siguientes piezas de acabados gris porcelánico, mármol, piedra, granito y laja; además de cerámicos, mayólicas, listelos, azulejos, enchapes tipo kar, pepelma, baldosines, mosaicos y otros.



► PROPIEDADES

- EXCELENTE TRABAJABILIDAD.
- MAYOR FLEXIBILIDAD.
- RAPIDEZ EN LA COLOCACIÓN.
- FÁCIL MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN.
- MEJORADO TIEMPO ABIERTO.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD.
- ADHESIVO IMPERMEABLE.

► PREPARACIÓN Y AMPLIACIÓN

- Preparación de la superficie. Asegurar que la superficie se encuentre perfectamente nivelada y sin fisuras, libre de polvo, grasa, aceite, pintura o cualquier otro tipo de impurezas que pueden afectar la adherencia.
- Preparación de la mezcla. Añadir aproximadamente de 5.5 a 6.0 litros de agua por bolsa de pegamento, y mezclar lentamente hasta obtener una pasta consistente, homogénea y sin grumos. Dejar reposar la pasta por unos minutos y volver a mezclar nuevamente "sin" agregar más agua o pegamento seco. Una vez preparada la mezcla, inicie la instalación de los cerámicos.
- Seleccionar un raspín (plancha dentada) adecuado al trabajo a realizar.
- Extender el material con la parte lisa del raspín, luego presionar y rayar formando surcos de manera horizontal con respecto al muro o piso, evitando hacer curvas o cruces.
- Durante la aplicación se recomienda mantener el raspín con un ángulo de inclinación de 45º a 60º.
- Retirar el exceso de pasta cuando aún este fresco, regresar al depósito y remezclar.
- Para asegurar una distribución uniforme de la pasta sobre la superficie del cerámico, colocar las piezas, una a una, presionando fuertemente en sentido perpendicular a los surcos.



DESCRIPCIÓN	REQUISITO	REQUISITO ISO 13007
Adherencia - 28 días	> 1.2 N/mm ²	> 1.0N/mm ²
Tiempo Abierto	> 30 minutos	> 20 minutos
Rendimiento por bolsa de 25 kg	4 a 8 m ²	
Capa de Aplicación	3 a 6 mm	
Tiempo mínimo para tránsito peatonal	24 horas	
Temperatura ambiente para aplicación	5 a 35°C	

NOTA: ESTAS PROPIEDADES PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AMBIENTE.

PRECAUCIONES

- Proteger de la intemperie y la humedad, almacenando las bolsas bajo techo y sobre parihuelas.
- El contacto del producto con la piel o los ojos puede causar irritación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y si es necesario acudir al médico.
- En caso de almacenamiento en climas húmedos, cubrir con plástico.
- No debe reutilizar la mezcla luego de dos horas de mezclado para no perjudicar la colocación de los acabados.

IMPORTANTE

- Nuestra garantía será limitada si la aplicación de este producto no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas o si se le da un uso diferente al descrito. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico llamando al teléfono +511- 5000 600.



Una vez que culmines la utilización de nuestro producto, segrega las bolsas de pegamento y disponlas conforme a lo señalado en la normativa nacional vigente. ¡Cuidar el medio ambiente es tarea de todos!



PÍDELO EN LA RED INKA
SOLICITA MAYOR INFORMACIÓN
CALIZA CEMENTO INCA S.A.
TEL. (01)5000 600 ANEXO:125
ENTEL: 946 528 340
SUB LOTE 2C CAJAMARQUILLA
LURIGANCHO - CHOSICA, LIMA.

CUIDAMOS NUESTRO
MEDIO AMBIENTE

